

# SOHODUR CH®

## DESCRIPCIÓN

SOHODUR CH es un endurecedor superficial a base de cementos Portland, agregados minerales seleccionados, resinas sintéticas y aditivos.

## CAMPOS DE APLICACIÓN

Pavimentos sometidos a tráfico intenso.  
Grandes almacenes logísticos.  
Centros comerciales.  
Todo tipo de industria en general.

## VENTAJAS

Aumento de resistencias mecánicas.  
Aumento del grado de dureza superficial y resistencia a la abrasión.  
Preenvasado. Listo para su uso.  
Fácil dosificación.  
Disminuye la permeabilidad del hormigón.  
Facilita la limpieza y es decorativo.

## DATOS TÉCNICOS

Valor medio de resistencia al desgaste Böhme:  
 $11,4 \text{ cm}^3 / 50 \text{ cm}^2$

Ensayos sobre probetas cúbicas de 70 mm de arista a la edad de 28 días, según proceso descrito en norma UNE-EN 13892-2 2006.

## MODO DE EMPLEO

La aplicación de SOHODUR CH se realizará mediante la técnica "capa hidratada" que consiste en dosificar el producto ya amasado como mortero sobre el hormigón aún fresco.  
Es imprescindible realizar un correcto curado.

## DOSIFICACIÓN

La dosificación mínima recomendada como mortero hidratado será de  $12 \text{ kg/m}^2$  (para 6 mm de espesor).

La dosificación máxima recomendada es de  $16 \text{ kg/m}^2$ .

## PRESENTACIÓN

Sacos de 25 kg. Es necesario protegerlos de la lluvia y almacenarlos en lugar seco. Tiempo de almacenaje: 12 meses.

## SEGURIDAD E HIGIENE

Evitar la inhalación y el contacto con piel y ojos.  
Usar guantes durante su manipulación.  
En caso de ingestión no inducir el vómito.

## LIMPIEZA

Inmediatamente después de su uso, con agua.  
Una vez endurecido, mediante medios mecánicos.